Chauffage
Sol Fraisé

Chauffage sol fraisé
Fiche technique chapes

Chapes sable ciment dites traditionnelles

Chape traditionnelle

- Épaisseur 6cm minimum
- 240Kg de ciment par m^3
- Temps de séchage avant fraisage :
  - Printemps / été : 2 semaines
  - Automne / Hiver : 3 semaines

Chape traditionnelle armée

- Épaisseur 6cm minimum
- Armature à 3cm de la surface
- 240Kg de ciment par m^3
- Temps de séchage avant fraisage :
  - Printemps / été : 2 semaines
  - Automne / Hiver : 3 semaines

Chape traditionnelle fine / fibrée

- Épaisseur: 4cm
- 240Kg de ciment par m^3 avec topcem ou équivalent
- Fibre polypropylène uniquement (pas de fibres métalliques)
- Temps de séchage avant fraisage :
  - Printemps / été : 2 semaines
  - Automne / Hiver : 3 semaines

Chauffage sol fraisé
Fiche technique chapes

Chape isolante à billes de polystyrène / chape mousse

- Épaisseur minimum 5cm
- Masse 300Kg/m3
- Fibre polypropylène sur support bois obligatoire, sur béton barbotine d'accrochage
- Temps de séchage avant fraisage : 2 semaines printemps été, 3 semaines automne hiver
- Égaline fibré/ragréage fibré de finition : OBLIGATOIRE

Chapes liquides

Chape anhydrite

- Épaisseur : 4cm minimum
- Temps de séchage avant fraisage :
  - Printemps / été : 2 semaines
  - Automne / Hiver : 3 semaines

Chape ciment liquide Cemexa

- C20
- Minimum 4cm
- Temps de séchage avant fraisage : 48h maximum

+32 (0)800 59 123
info@chauffagesolfraise.com
www.chauffagesolfraise.com

Chauffage Sol Fraisé